

常用油脂

THE COMMONLY USED GREASE

レギュラーグリース

油脂番号 Grease type メーカー	基油 Base oil ベースオイル	使用温度範囲(°C) Working temperature (°C) 使用温度範囲	特性 Characteristic 特性
KYODO MULTEMP SRL	合成油 Synthetic oil 合成オイル	-50~+150	低噪音、低转矩 Low noise, low torque 低騒音性に非常に優れ、広温度範囲で使用可能
KYODO MULTEMP SB-M	合成油 Synthetic oil 合成オイル	-40~+200	高温長寿命、低噪音、使用温度広 High temperature and long life, low noise, wide temperature 高温、使用温度幅が広い、低騒音
KYODO RAREMAX SUPER N	鉱物油+合成油 Mineral oil and synthetic oil 鉱物油+合成オイル	-40~+180	高温長寿命、使用温度広 High temperature and long life, wide temperature 高温適合、使用温度幅広い
KYODO MULTEMP SRH	酯類 Ester エステル	-40~+150	長寿命、低噪音、使用温度広 Long life, low noise, wide temperature 寿命が長、低騒音、使用温度幅が長、
KYODO MUL TEMP ET-K	聚苯醚+多元醇酯 Polyphenyleneether and polyol ester ポリフェレン+エーテルポリワイエレン	-40~+200	高温性、高速 High temperature, high speed 高温、高速適応
KYODO MUL TEMP PS	鋰皂基 Li Zaoji リチウムベースグリース	-50~+130	低温性、低噪音、低转矩 Low temperature, low noise, low torque 低音、低騒音、低回転適応
SHELL ALVANIA RL2	鉱物油 Mineral oil 鉱物油	-30~+120	一般用途 General purpose 凡用
SHELL STAMINA RL2	鉱物油 Mineral oil 鉱物油	-20~+180	長寿命、耐高温 Long life, high temperature resistant 寿命が長く、高温用
ESSO POLYREX EM	聚脲基 Polyurea ポリ尿素	-40~+180	高温長寿命 High temperature and long life 耐高温
ESSO BEACON 325	合成油 Synthetic oil 合成オイル	-50~+120	低温性、低扭矩 Low temperature and low torque 低音、低回転適応
MOBIL 28	合成油 Synthetic oil 合成オイル	-54~+177	抗磨损、使用温度広 Abrasion resistance, wide temperature 摩擦に強く、使用温度幅が広い
CHEVRON SRI #2	基礎油 Base oil ベースオイル	-30~+177	高温長寿命、防水性好 High temperature and long life, good waterproof performance 耐高温、寿命が長い、防水
COSMO IMPERIAL PNG	半合成基礎油 Semi synthetic base oil セミ合成ベースオイル	-30~+130	低噪音 Low noise 低騒音